



Ademix 110 Acryl

Akrilik Esaslı Kullanıma Hazır Pasta Tipi Yapıştırıcısı

TS EN 12004 -1
D2TE sınıfı



www.ademix.com.tr

Ademix 110 Acryl

Akrilik Esaslı Kullanıma Hazır Pasta Tipi Yapıştırıcı

Tanımı:

Akrilik Esaslı, Kullanıma Hazır, Yüksek Performanslı, Kayma Özelliği Azaltılmış, Çalışma Süresi Uzatılmış, Pasta Tipi Yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları:

İç mekânlarda, seramik, fayans, cam mozaik, granit, mermer, XPS, EPS, taş yünü, söve, stropiyer gibi kaplama malzemelerinin, alçı panel, alçı sıva, boyalı yüzeyler, eski kaplama yüzeyleri ile esnemeye maruz kalan ve yapışmanın zor olduğu yüzeylerin yapıştırılmasında kullanılır.

Ürün Avantajları:

- Kullanıma hazırdır.
- Kayma yapmaz.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Pratik ve temiz çalışma imkânı sağlar.
- Bina hareketlerinden kaynaklanan yüzey gerilimlerine dayanıklıdır.
- Eski boyalı yüzeylerde ve mevcut seramik kaplamalar üzerinde kullanılabilir.
- Seramik üstü seramik yapıştırma imalatında kullanılır.
- Ahşap yüzeye, ısı yalıtım levhasına, alçı esaslı yüzeylere uygulanabilir.
- Esnek, nemden etkilenmez ve kokusu yoktur.

Teknik Özellikleri:

Kayma : $\leq 0,5$ mm

Yapışma Mukavemeti:

- Açık Bekletme Süresi sonrası: En az 30 dk. sonra $\geq 0,5$ N/mm²
- Başlangıç : ≥ 1 N/mm²
- Suya Daldırıldıktan Sonra : $\geq 0,5$ N/mm²
- Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra : ≥ 1 N/mm²
- Yüksek Sıcaklıkta : ≥ 1 N/mm²

Sıcaklık Dayanımı: (-20°C) - (+80°C)

*Yukarıdaki değerler laboratuvar deneyleri sonucunda elde edilmiş 28 günlük performans için geçerlidir.

Uygulama Bilgileri:

Uygulama Sıcaklığı: (+5°C) - (+35°C)

Açık bekletme süresi: 30 dk.

Uygulama kalınlığı: max. 4 mm

Derz Uygulama Süresi: Ortalama 3 gün

Tüketim Ortalama: 3 - 4 kg/m²

*Bu değerler 23°C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Ortam koşullarına göre süreler değişebilir.

Yüzey Hazırlama:

-Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, yağ, boya artığı ve benzeri aderans düşürücü yabancı maddelerden temizlenmelidir.

-Uygulanacak yüzeylerin prizini almış olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama:

Kullanmadan önce ADEMIX 110 ACRYL iyice karıştırılmalıdır.

İyi bir yapışma sağlamak için malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra karo ebatına uygun dişli mala ile taraklanmalıdır.30 dk içerisinde taraklanan harç üzerine seramikler yapıştırılmalıdır. Döşenen malzeme üzerine el ile bastırılarak lastik çekici ile kuvvet uygulanarak iyi bir yapışma sağlanmalıdır.

- Yalıtım levhalarının yapıştırılmasında, noktasal veya çizgisel uygulama yapılmalıdır.

- Kullanım dışında ambalaj sıkıca kapatılmalıdır. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış ürün atılmalıdır.

-Yapıştırıcı küçük alanlara uygulanarak kullanılmalı, malzeme yapıştırılması geciken ve kabuklaşma başlayan yapıştırıcılar yüzeyden kazınarak temizlenmelidir.

-Derz aralarındaki yapıştırıcı fazlalıkları kurumadan kazınmalı ve yüzeye bulaşan harçlar nemli bez ile temizlenmelidir.

-5°C' nin altında uygulama yapılmamalıdır.

-Direkt güneş ve rüzgâr alan yüzeylere koruyucu önlem alınmadan uygulanmamalıdır.

-Harcin içerisinde kesinlikle yabancı malzemeler karıştırılmamalıdır.

-Uygulamadan sonra kullanılan tüm aletler kurumadan bol su ile yıkanmalıdır.

-Derzleme işlemine ortalama 3 gün sonra geçilebilir.

-Ademix 110 Acryl ile yapıştırılan karolar en az 10 gün direkt su ile temas ettirilmemelidir.

- Eski seramik üzerine seramik uygulamalarında ürünün kuruma süresi, ortam koşullarına ve seramik ebadına bağlı olarak 1-2 haftaya çıkabilir.

Uyarılar:

Çimento esaslı olduğu için direkt solumayınız. Cilde ve göze temasından kaçınınız.

Referans Standart:

TS EN 12004 -1 / D2TE sınıfı

D: Dispersiyon esaslı

2: Yüksek performanslı

T: Kayma özelliği azaltılmış

E: Açık bekletme süresi uzatılmış

Renk: Beyaz

Ambalaj: 15 kg. plastik kova

Raf Ömrü: Kuru ortamda ve orijinal ambalajında 12 ay