



Ademix 047

Midyat Taşı Yapıştırıcısı



www.ademix.com.tr

Ademix 047

Midyat Taşı Yapıştırıcısı

Tanımı:

Çimento Esaslı, Polimer Katkılı, Midyat Taşı Yapıştırıcısı.

Kullanım Alanları:

Düşey ve yatay yüzeylerde kullanılacak Midyat taşının örülmesinde ve kaplama işlerinin yapılmasında kullanılır.

Ürün Avantajları:

- Rahat uygulanır.
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
- Yüksek yapışkanlığı ile iyi bir performans sergiler.
- Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Yapıya uygun doğal görüntü oluşturur.

Teknik Özellikleri:

Kayma : $\leq 0,5$ mm

Yapışma Mukavemeti:

- Açık Bekletme Süresi sonrası: En az 30 dk. sonra $\geq 0,5$ N/mm²
- Başlangıç : $\geq 0,5$ N/mm²
- Suyu Daldırıldıktan Sonra : $\geq 0,5$ N/mm²
- Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra: $\geq 0,5$ N/mm²
- Donma-Çözünme Çevriminden Sonra : $\geq 0,5$ N/mm²

Sıcaklık Dayanımı: (-40°C) - (+80°C)

Yangına Tepki Sınıfı:A1

*Yukarıdaki değerler laboratuvar deneyleri sonucunda elde edilmiş 28 günlük performans için geçerlidir.

Uygulama Bilgileri:

Uygulama Sıcaklığı: (+5°C) - (+35°C)

Karışım Oranı:6 - 7 lt su / 25kg toz

Kullanılabilme süresi: 3 saat

Açık bekleme süresi: 30 dk.

Uygulama kalınlığı: 3-10 mm

Kullanıma Alma Süresi: 24 saat

Tüketim Ortalama: 3 - 5 kg/m²

*Bu değerler 23°C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Ortam koşullarına göre süreler değişebilir.

Yüzey Hazırlama:

-Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, yağ, boya artığı ve benzeri aderans düşürücü yabancı maddelerden temizlenmelidir.

-Yüzey uygulama öncesinde mutlaka nemlendirilmelidir.

İlk sıra zemindeki yüzey bozukluklarını düzeltmek için teraziye getirilerek örülmelidir.

Karışım Hazırlama:

25 kg'lık Ademix 047, 6-7 lt suya yavaş yavaş ilave edilir. Mala veya düşük devirli bir mikser ile topak kalmayacak şekilde homojen karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Homojen karışım harç 5 dk dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir.

Hazırlanan karışım en fazla 3 saat içinde kullanılmalı, bu süre içinde bekleyen karışımlar ara ara karıştırılmalı, sertleşmeye başlayan ve kullanım süresi geçmiş harç kullanılmamalıdır.

Uygulama:

Yapıştırıcı yatay ve düşey yüzeye yayılmalı, taraklı mala ile taraklanarak aynı kalınlıkta uygulanmalıdır. Taraklanan harç üzerine 10 -15 dk. içinde yapıştırma işlemi gerçekleştirilmelidir. Döşenen malzeme üzerine el ile bastırılarak kuvvet uygulanarak iyi bir yapışma sağlanmalıdır.

Örme işlemi yapılırken yatay ve düşeyde en fazla 3 mm genişliğinde derz bırakılmalı, derz aralarının yapıştırıcı ile tamamen dolmasına dikkat edilmelidir. Yerleştirilen bloklar üstten ve yandan tokmaklanarak iyice yerleştirilmelidir.

-Yapıştırıcı küçük alanlara uygulanarak kullanılmalı, malzeme yapıştırılması geciken ve kabuklaşma başlayan yapıştırıcılar yüzeyden kazınarak temizlenmelidir.

-Derz aralarındaki yapıştırıcı fazlalıkları kurumadan kazınmalı ve yüzeye bulaşan harçlar nemli bez ile temizlenmelidir.

-5°C' nin altında uygulama yapılmamalıdır.

-Direkt güneş ve rüzgâr alan yüzeylere koruyucu önlem alınmadan uygulanmamalıdır.

-Harcın içerisine kesinlikle yabancı malzemeler karıştırılmamalıdır.

-Uygulamadan sonra kullanılan tüm aletler kurumadan bol su ile yıkanmalıdır.

Uyarılar:

Çimento esaslı olduğu için direkt solumayınız. Cilde ve göze temasından kaçınınız.

Renk: Beyaz

Ambalaj: 25 kg. kraft torba

Raf Ömrü: Kuru ortamda ve orijinal ambalajında 12 ay